







Grabo Diamond

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
LEÍRÁS			
Felépítés			tömör heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,7
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekercshossz	EN ISO 24341	m	20
Súly	EN ISO 23997	kg/m ²	2,8
BESOROLÁS			
Európai besorolás	EN 685	osztály	34/43
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,1
	EN ISO 24343	mért érték, mm	0,01
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
TULAJDONSÁGOK			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
Csúszási ellenállás	DIN 51130		R10
Elektrosztatikai ellenállás	EN 1815	kV	< 2
Vegyszerállóság	EN 423		✓
Baktérium-állóság	EN ISO846:1999		✓
Görgős szék teszt	EN ISO 4918		✓
Felületkezelés			X-PUR
Antibakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok		 	Oldószer- és ftalátmentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
Garancia		év	10
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓