

# GRABO

1905

## 20JSK

Műszaki feltétlap

COMMERCIAL

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
<b>LEÍRÁS</b>			
Felépítés			kompakt heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2,0
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,9
Tekercsszélesség	EN ISO 24341	m	2
Tekercshossz	EN ISO 24341	m	20
Súly	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	2,4
<b>BESOROLÁS</b>			
Európai besorolás	EN 685	osztály	34/43
<b>TULAJDONSÁGOK</b>			
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	0,2
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Bfl-s1
	DIN 4102/ÖNORM	osztály	B1
	ASTM E 648/ 662	osztály	Class 1
	Gost 30402-94		G1
Csúszási ellenállás	DIN 51130		R10
	EN 13893	osztály	DS
	DIN 51097		C
Kopásállóság (H-18 wheel)	ISO 9352	g/1000 ciklus	-0,25
Shore A keménység	ISO 868		90
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Színartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Görgős szék teszt	EN ISO 4918		✓
Felületkezelés			CLP
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Ftalát- oldószer- és nehézfémmentes
Hegesztési mód			meleg vagy hideghegesztés
Garancia		év	10
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓