



JSC

Műszaki feltétlap

Technikai paraméter	Szabvány	Me	Eredmény
Felépítés			heterogén
Vastagság	EN ISO 24346	mm	2,5
Koptatóréteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,9
Tekerccsszélesség	EN ISO 24341	m	1,4;2
Tekerccshossz	EN ISO 24341	m	21
Súly	EN ISO 23997	kg/m ²	3,4
Maradó benyomódás	EN ISO 24343	max. mm	0,1
Méretstabilitás	EN ISO 23999	max.%	±0,4
Színtartósság	EN 20105 B02	fokozat	6
Kopási csoport	MSZ EN 660-1	osztály	T
Tűzállóság	EN 13501-1	osztály	Cfl-s1
Csúszási ellenállás	EN 13893		DS
Vegyszerállóság	EN ISO 26987		✓
Görgős szék teszt	EN 425		enyhe változás
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Oldószer- és nehézfém-mentes
Hegesztési mód			meleg hegesztés
Garancia		év	13
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓