

# GRABO

1905

## TERRANA 16

Műszaki feltétlap

Residential

| Technikai paraméter    | Szabvány                    | Me                | Eredmény                     |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>LEÍRÁS</b>          |                             |                   |                              |
| Felépítés              |                             |                   | heterogén                    |
| Vastagság              | EN ISO 24346                | mm                | 1,4                          |
| Koptatóréteg vastagság | EN ISO 24340                | mm                | 0,15                         |
| Tekercsszélesség       | EN ISO 24341                | m                 | 2 / 3 / 4                    |
| Tekercshossz           | EN ISO 24341                | lm                | 28-33                        |
| Súly                   | EN ISO 23997                | kg/m <sup>2</sup> | 1,25                         |
| <b>BESOROLÁS</b>       |                             |                   |                              |
| Európai besorolás      | MSZ EN 26986                | osztály           | 21                           |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>   |                             |                   |                              |
| Kopási csoport         | a priori EN 651             | osztály           | T                            |
| Maradó benyomódás      | EN ISO 24343                | max. mm           | 0,35                         |
| Méretstabilitás        | EN ISO 23999                | max. %            | 0,2                          |
| Akusztikai tulajdonság | TD 99030-01 §1.2            | DLw (dB)          | 13                           |
| Csúszási ellenállás    | EN 13893                    | osztály           | DS                           |
| Vegyszerállóság        | EN ISO 26987                |                   | ✓                            |
| Színtartósság          | EN ISO 105-B02<br>3. method | fokozat           | 6                            |
| Görgős szék teszt      | EN 425                      |                   | ✓                            |
| Hegesztési mód         |                             |                   | meleg vagy<br>hideghegesztés |
| Garancia               |                             | év                | 3                            |
| CE JELÖLÉS             | EN 14041                    |                   | ✓                            |

GRABOPLAST Ltd.

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100  
info@grabo1905.com www.grabo1905.com